

Высокое профессиональное качество Герметизирующего покрытия для асфальта **URBALIT жидкий асфальт® - Защита 02** способствует повышению производительности и качества дорожных работ. Рекомендуется для финишной отделки дорожных покрытий.

Подходит для асфальтовых и бетонных покрытий тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и парковок перед общественными зданиями, подъездов к коттеджам и гаражам, проездов и дорог с невысокой интенсивностью автомобильного движения.

Применяется для герметизации поверхностей с целью продления срока службы асфальта путём предотвращения попадания влаги в поры и трещины асфальта и её замерзания при низких температурах, а также защиты от окисления и старения под воздействием ультрафиолетового излучения солнца.

### Преимущества Защиты 02

Готовая к применению смесь с оптимальной вязкостью для наилучшего нанесения тонкого финишного слоя. Рекомендуется наносить минимальной толщиной, максимальная толщина до 3 мм. **Защита 02** легко наносится, имеет прекрасное сцепление с поверхностью, обладает отличными герметизирующими свойствами и сопротивляемостью к появлению трещин, заполняя существующие микротрещины.

- Использовать **Защиту 02** могут обычные люди, не имеющие специальных знаний и опыта.

- При нанесении **Защиты 02** на асфальт не требуется никакого специального теплового оборудования, всё наносится в холодном виде.

- Быстрота нанесения и высыхания, надёжность сцепления с дорогой и долговечность.

- Асфальт, покрытый **Защитой 02** с предварительным использованием

**Мастики 05** – **URBALIT жидкий асфальт®** для заделки трещин и небольших выбоин, приобретает вид свежееуложенного и придаёт опрятный, нарядный вид Вашей территории.

### РАСХОД

1 л на 1 кв.м в зависимости от состояния асфальтового покрытия.

### АКСЕССУАРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для нанесения **Защиты 02** применяйте гладилку с резиновым краем шириной 40 – 70 см.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

**Все работы должны проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже + 5 °С и отсутствии дождя в течение 1 суток после нанесения.** Перед началом работ оградите обрабатываемый участок так, чтобы исключить движение людей и транспорта в период проведения работ и минимум 6 часов после их окончания. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от ростков растений, грязи, песка и пыли. Наилучшим решением является обеспыливание с помощью электрического сдувателя листьев и мойка асфальта электрической минимойкой типа Керхер. Отремонтировать трещины и небольшие выбоины (до 10 кв.см площадью и глубиной не более 1 см) с помощью холодной битумной мастики **URBALIT жидкий асфальт® - Мастика 05.**

При более значительных разрушениях проводится предварительный ямочный ремонт с использованием холодного либо горячего асфальта. Для того, чтобы не испачкать нижнюю часть бордюров, столбов и др., места их примыкания к асфальту оклейте бумажным скотчем. Перед началом работы переверните ведро **Защиты 02** вверх дном и хорошо встряхните. Откройте ведро и тщательно перемешайте содержимое.

Вылейте на край обрабатываемого участка 2-3 литра содержимого, и гладилкой с резиновым краем

равномерно распределяйте его по поверхности, стараясь покрыть участок асфальта тонким слоем без пропусков и образования луж из наносимого состава. **Защита 02** должен затечь во все неровности и микротрещины асфальта. Затем остатки с этого участка тщательно сдвигайте на следующий участок. Постепенно добавляйте состав из ведра небольшими порциями. Толщина слоя **Защита 02** не должна быть более 1-3 мм.

**СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ**, что **Защита 02** – это герметизирующее покрытие, а не шпателька.

НЕ пытайтесь использовать его для выравнивания неровностей и ямок в асфальте!

Труднодоступные и особо важные места покройте с помощью обычной малярной кисти.

В результате вся обработанная площадь должна иметь равномерный жирный черный цвет. Тёмно-коричневый оттенок пропадает по мере высыхания **Защиты 02.**

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Примерно от 12 до 24 часов, в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя. Свеженанесенный состав мажется и липнет, по нему категорически нельзя ходить и ездить до его полного высыхания.

### ХРАНЕНИЕ

Герметизирующего покрытия для асфальта **URBALIT жидкий асфальт® - Защита 02** хранить в заводской упаковке с плотно закрытой крышкой в сухом помещении при температуре воздуха не ниже + 5 °С.

Не замораживать!

Срок хранения **Защиты 02** – 1 летний сезон.

### СОСТАВ

Вода, битум дорожный, эмульсионные и адгезионные добавки, минеральные наполнители.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


При работе использовать средства индивидуальной защиты, очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Горячая линия/ Звонок бесплатный  
Мы ждем Ваших пожеланий и предложений  
По тел: (499) 350-45-73

Произведено:  
000 «МОБИТЕХ»  
119602, г. Москва, ул. Тропарёвская, вл. 4  
www.жидкийасфальт.рф

Дата производства: см. на упаковке



Соответствует требованиям:  
ТУ 20.30.22-001-14294206-2018

СДЕЛАНО В РОССИИ

